# INDUSTRIAL BATTS BLACK 80

## PRODUKT

Płyty ze skalnej wełny mineralnej pokryte jednostronnie tkaniną z włókna szklanego w kolorze czarnym.

## ZASTOSOWANIE

Przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych na powierzchniach wewnętrznych. Mogą być stosowane także jako izolacja akustyczna przy budowie ekranów dźwiękochłonnych. Powłoka dostosowana jest do przepływu powietrza z prędkością 20 m/s, nie powodując porywania włókien.

Karta informacyjna produktu INDUSTRIAL BATTS BLACK 80

## INFORMACJE TECHNICZNE

| Obszar | Opis |
|---|---|
| Klasa reakcji na ogień | A1 wyrób |
| Gęstość nominalna | 80 kg/m$^3$ |
| Maksymalna temperatura stosowania | ≤ 400°C |
| Kod wyrobu | MW-EN 14303-T3-ST(+)400-WS1 dla gr. < 60 mm |
| | MW-EN 14303-T4-ST(+)400-WS1 dla gr. ≥ 60 mm |
| | MW-EN 14303-T3-ST(+)400-AW0,40-WS1 dla gr. 20 mm |
| Polska Norma | EN 14303/2009 |
| Certyfikat Zgodności CE | 1390 - CPR - 0341/12/P |
| Atest Higieniczny | HK/B/0439/01/2011 |

### Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła

| Temperatura [$^o$C] | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| λ [W/mK] | 0,039 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,089 | 0,124 |

| Długość [mm] | Szerokość [mm] | Grubość [mm] | Ilość m$^2$ w paczce [m$^2$] | Ilość m$^2$ na palecie [m$^2$] |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1200 | 15 | | 192 |
| 2000 | 1200 | 20 | | 144 |

### Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.